



Styrol Matt



OMSCHRIJVING	Matte gevelverf voor buitentoepassing met haarscheur overbruggende eigenschappen, geeft een mineraal uiterlijk aan oppervlak
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">• Uitstekend weerbestendig• Zeer goed afwas- en afschrobbaar• Schrobklasse 1 volgens DIN 13300• Waterdamp doorlatend• Goed dekkend• Goede duurzame elasticiteit• Haarscheur overbruggend• Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none">• Het behandelen van gevels met haar- en krimp-scheuren• Toepasbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters en beton

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Dichtheid	1,42 kg per ltr
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none">• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking• Koel, droog en vorstvrij bewaren
Schrobvastheid	Klasse 1 DIN13300 (na 28 dagen droging)

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 160 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
Droging bij 20°C	Na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 12 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none">• Ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (maximaal vochtigheids-percentages 4%)• Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen• Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikschilfers verwijderen• Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean• Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix• Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED

Afwerking

Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Styrol Matt

