



Venticryl



OMSCHRIJVING	Vochtregulerende/ventilerende matte muurverf voor buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend weerbestendig • Zeer waterdamp doorlatend • Goed afwas- en afschrobbaar • Schrobklasse 1 volgens DIN 13300 • Zeer goede dekking • Goede duurzame elasticiteit • Haarscheur overbruggend • Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Het behandelen van gevels met haar- en krimp-scheuren • Toepasbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters en beton • Vooraf informeren bij toepassing buitengevel- isolatiesystemen

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Dichtheid	1,40 kg per ltr
Theoretisch rendement	7 - 9 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 180 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 12 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (maximaal vochtigheids-percentage 4%) • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen • Van beton de mogelijk aanwezige losse cementsliksheid verwijderen • Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Venticryl

